

SCHEDA TECNICA

IMPREGNANTE ACQUA UNICOLOR



DESCRIZIONE

Impregnante all'acqua a base di resine alchidiche-acriliche ad alta penetrazione per trattare il legno in profondità. Applicabile su supporti in legno per esterni ed interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Non filmogeno
- Inodore
- Protegge il legno in profondità
- Esalta le naturali venature del legno
- Facile da applicare
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

OPACO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,00 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C)	14,5% ±2
Viscosità a 20°C in Coppa Ford 4	15 sec.
Resa teorica	8 -10 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto

Sito Web: www.unicolorsardegna.it - Telefono: 0784 91146 - Email: info@unicolorsardegna.it

Tempi di essiccazione (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)	Secco al tatto in 3 - 5 ore. Ricopribile in 18 -24 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto - teme il gelo)	12 mesi

DILUIZIONE

Pronto all'uso

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

IMPREGNAZIONE

1 x IMPREGNANTE ACQUA UNICOLOR

FINITURA

2 x FINITURA ACQUA UNICOLOR

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE CAPITOLATO

Impregnante a base di resine alchidiche-acriliche ad alta penetrazione per trattare il legno in profondità. Applicabile su supporti in legno per interni ed esterni. Con residuo secco in peso pari a circa 14,5% ± 2, peso specifico di 1,00 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 8 - 10 m²/l per strato.

LE INFORMAZIONI FORNITE RIFLETTONO LE NOSTRE CONOSCENZE PIÙ ACCURATE IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE E AGLI UTILIZZI DEL PRODOTTO. UNICOLOR S.R.L. NON DETIENE ALCUN POTERE SULLE CONDIZIONI E SULLA QUALITÀ DEL SUBSTRATO, NÉ SULLE NUMEROSE VARIABILI CHE POSSONO INCIDERE SULL'IMPIEGO E SULL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI. PERTANTO, UNICOLOR S.R.L. DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI. EVENTUALI TEST SPERIMENTALI SONO EFFETTUATI A RISCHIO DELL'UTILIZZATORE.